bergauf TIEFGRUNT

ГРУНТОВКА

глубокого проникновения

✦ для наружных и внутренних работ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- высокая проникающая способность
- укрепление основания
- снижение расхода финишных материалов
- улучшенная всесезонная формула

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Использовать перед нанесением	
Штукатурка, декоративная штукатурка, шпаклевка	
Наливной пол, стяжка	
Керамическая плитка, искусственный камень	
Обои	
Краска	
Система утепления фасадов	
Тип основания	
Бетон, газобетон	
Штукатурка	
Гипсокартон	
Кирпич	
Дерево, ДСП	
Старое мелящее	
Сфера работ	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	
Наружные работы	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики продукта	
Внешний вид в таре	Непрозрачная жидкость
Связующее	Стирол–акриловая дисперсия
МДНВ	Не менее 7%
Характеристики применения	
Расход на 1 м^2	100 – 200 г
Нанесение второго слоя через	1 час
Проведение работ	От +5 до +25 °С

СОСТАВ

Стирол–акриловая дисперсия с добавлением различных вспомогательных веществ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Грунт не разбавляя наносят кистью, валиком или распылителем в 1–2 слоя при температуре не ниже +5°С.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Грунт не содержит летучих органических растворителей, нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. После применения инструмент промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С. Допускается 5–кратное замораживание при температуре не ниже –40°С общей продолжительностью не более 2–х недель. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии».
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2
Для прочих индексов изготовителем продукции является:
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес
ООО «Бергауф Строительные Технологии»:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75 ;
service@bergauf.ru; тел: +7 (343) 278–52–94.

Главный технолог _____

ТУ 2316-002-71576152-2014

Дата изготовления указана на упаковке

Добровольная сертификация

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Официальный партнер Специальная Олимпиада России Свердловская область

Tiefgrunt. Терең сіңіргіш тегістеу құрамы. Түрлі қосымша заттар қосылған синтетикалық акрил полимерлерінің су дисперсиясы. Негізді дайындау бетті шаң мен кірден, қабыршақталған ескі жабындар мен май дақтарынан, яғни материалдың негізге адгезиясын нашарлататын барлық заттардан тазартыңыз.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ. Матаны сұйылтпай, щеткамен, роликпен немесе шашыратқышпен 1-2 қабатта +5°С төмен емес температурада жағыңыз. Матраста ұшпа органикалық ерітінділер жоқ, улы емес және ерт пен жарылыс қаупі жоқ. Қолданғаннан кейін өнімді сумен шайыңыз. Сақтау тығыз жабық ыдыста +5°С төмен емес температурада сақталады, кепілдік сақтау мерзімі - 18 ай. Өнімдер "Бергауф құрылыс технологиялары" ЖШҚ тапсырысы бойынша Свердловск облысы, Екатеринбург қ., Шейнкман к-сі, 75
Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

KZ

TIEFGRUNT DEEP PENETRATING PRIMER FOR INDOOR AND OUTDOOR WORK. COMPOSITION: Styrene acrylic dispersion with various additives. SURFACE PREPARATION Clean the surface from dirt and dust, peeling old coatings and oil stains, i.e. anything that can impair the adhesion of the material to the surface. HOW TO WORK: Undiluted primer is applied with a brush, roller or spray in 1-2 layers at a temperature not lower than +5°C. PRECAUTIONS The work should be carried out using hand and eye protection. The primer does not contain volatile organic solvents, is non-toxic and fireproof. After use, rinse the tool with water. Store in a tightly closed container at a temperature not lower than +5°C, but not higher than +30°C. The product can be frozen 5 times at a temperature not lower than -40°C for a total duration of no more than 2 weeks. The guaranteed shelf life is 18 months. Products made by order of LLC "Bergauf Construction Technologies", 75 Sheinkman str., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014. Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99);
E-mail address: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

EN

5, 10л

V3